
1693


752

FEATURE and ANALYSIS PLAN


SEYMOUR COLLIERY

Feature Scale 2 chs to 1 inch.





RIB SECTION "A"



ANALYSIS

	1	2	3
MOISTURE	1·20	·96	1·56
VOLATILE C.M.	22·68	28·94	29·60
FIXED C.	58·06	51·90	34·30
ASH	18·06	18·20	34·54
SULPHUR	·67	·88	·96
B.T.U's	11,510	11,780	8,940


FACE SECTION "B"



ANALYSIS

MOISTURE	1·54
VOLATILE C.M.	25·00
FIXED C.	55·96
ASH	17·50
SULPHUR	·81
B.T.U's	11,870

FACE SECTION "D"
9·8·29



ANALYSIS

	1	2
MOISTURE	3·10	2·75
VOLATILE C.M.	22·80	30·40
FIXED C.	61·60	49·70
ASH	12·50	17·70
SULPHUR	·74	·92
B.T.U's	12,480	12,040

FACE SECTION "C"



ANALYSIS

MOISTURE	·94
VOLATILE C.M.	28·48
FIXED C.	50·62
ASH	19·96
SULPHUR	·85
B.T.U's	11,380

MINISTRY OF MINES
JUL 1 1930
ABERCRYNON

1693-49