2060

129

5 cm



SURVEY	
FOOTAGE	DIP
0	60°
100	60°
200	57° 30'
300	52° 30'
400	50°
500	49°
600	49°
700	48°

INTERSECTION	% CORE RECOVERY	% Fe HCl SOL.	IMPURITIES				
			SiO_2 %	TiO_2 %	Mn %	P_2O_5 %	S %
80 - 117	40	18·3					
176 - 190	20	29·6					
215 - 291	63	30·0					
380 - 398	100	28·5					
418 - 494	90	36·4					
494 - 617	86	55					
640 - 653	77	47·9					
669 - 673	75	44·6					

SAVAGE RIVER AREA

MAIN SOUTH IRON DEPOSIT

D.D.H. 16.

DEPT. OF MINES
2060 – 35